# 我国的鋁土矿

- 矿物原料研究所地质室有色組和非金屬組

本篇所論述的鋁土矿系指矿石之含鋁量較高而鋁 硅比值又大于2.5者(Al;Si≥2.5)而言,其小于此数 值者則称为粘土矿或鋁土頁岩。在世界冶鋁工业中,不 論是用拜耳法、燒結法或其他方法以提取金屬鋁时, 所需要的鋁土矿石,其鋁硅比值一般均在4以上。

年来我国在社会主义建設总路綫的光 輝照 耀之下,各种事业都处于蓬蓬勃勃的大跃进的形势之中,而党的全党办地質事业和全民找留矿的号召,尤足以振奋人心。許多有志青年正在研究新的冶鋁方法。目前在上海焦作和四川各地且已获有輝煌的成就。采用这些冶煉新法,不單能減少冶鋁手續,降低冶煉成本,而且还能利用含硅較高之鋁土矿石作为冶鋁原料。使含鋁并不甚高而鋁硅比值較低之鋁土矿石亦將被普遍利用。这就使得中小型土法煉鋁工业遍地开花即將实現。也会迫使我国的地質学家們必須重新考虑对鋁土矿石的正确估价。为此本篇对以往只用作耐火材料的含鋁硅均高的粘土矿石或鋁土頁岩不得不加以注意。可惜的是:我們所获得的关于这方面的資料太少,还不能滿足此种要求。所以关于鋁質粘土或鋁土頁岩的叙述虽亦會涉及,但非常簡略。

我国鋁土矿床及粘土頁岩見于南北各地,分佈于 华北陆台和华南陆台上。多在台前拗陷和边緣盆地之 中。在华北陆台上,如:在內蒙地盾南緣,东起辽宁 經北京附近,山西北部,陝西中部北部至宁夏贺蘭山 一帶,魯中地块济南临沂一帶,以及秦嶺地輔东側和 淮阳地盾北側。在华南陆台上,如:康滨地輔东側, 江南地盾外圍,北越地盾东北和华夏地盾之西北侧与 东南侧均有之。

迄今为止,我們已有普查和勘探矿区及已知的情报地点共198处。其中以辽宁、山东、河南、贵州、云南等省产地最多、品位較佳、规模亦大。

我国鋁土矿及粘土矿床产于古生代,中生代以至新生代的各紀岩层之中。云南昆明地区下泥盆紀及下石炭紀即有鋁土矿和鋁土頁岩沉积。我国最主要的鋁土矿层則生于石炭二叠紀岩层之中,过去日本地質学者會以A.B.C.D.E.F.G 命名,其中以中石炭紀和上石炭紀的G层最为重要(图1)。

一、以中奧陶紀或上寒武紀石灰岩为基底的中及 上石炭紀G层鋁土矿。 本层是目前我国最有价值的绍士矿层,但对其生成时代倚有不同看注,有人認为本层生成时期在中奥陶紀以后長期間断的上泥盆紀或下石炭紀。其主要依据是对矿层的上复和下伏岩层接触关系的分析。矿层底板为鉄質紅色頁岩,据調相当于华南的上泥盆紀或下石炭紀的沉积。而其上复岩层有时为中石炭紀有时为上石炭紀。因之他們說矿层是独立的东西,旣不屬于中石炭紀亦不屬于上石炭紀。

我們認为由于当时資料不足,上述看法是不够全面的。現在野外队的地質人員已获得准确資料証实其生成时期不是上泥盆紀或下石炭紀,亦不是單一的中石炭紀,而是在中或上石炭紀底部都可生成。他們分別在修文矿层內找到了Fuulinella sp.在紫县矿层之下找到了:Stigmaria ficoides Brongniart和Lepidodendron oru'us—felis (4bbido) Zeiller。証明前者为中石炭,后者为上石炭紀地层。

在修文境內的上泥盆紀和下石炭紀层位內都沒有 发現鋁土矿。而鋁土矿恰恰产于缺失了奧陶紀、志留 紀、泥盆紀及下石炭紀地层的上寒武紀石灰岩之上、 構成中石炭紀地层的底层。

不論在华北或者华南長时期风化侵蝕造成的准华原密斯特地形,以及久經紅壤化的石灰岩和古陆杂岩充分分解,給鋁土矿的沉积准备了良好的先决条件。在中石炭紀海侵达到的地区形成了中石炭紀 鋁土 矿床;在中石炭紀海侵未能盖沒的較高些的地区,在上石炭紀海水侵进时自然也可以形成同样的矿床,如常县和华北某些地区的上石炭紀G层鋁土矿广是。

二、中及上石炭系中的粘土矿床。

1.在中石炭系底部G层鋁土矿上, 有厚約一公尺 的砂質頁岩, 頁岩之上有F层粘土矿, 見于辽宁本溪 等处。

2.在上石炭系上部石灰岩之下,有 E 层粘土矿, 亦出露于本溪等地区。

3.上石炭系黄旗統底部及上部各有一层 鋁 土 頁 岩, 称为D层与<sup>(</sup>层, 均在本溪地区出露。

三、二季紀岩层中鋁土矿及粘土矿床。

1.二叠系底部有 B 层粘土矿,有时为鋁土矿,分布于辽宁和山西等地。

2.在上二叠系底部,或山西統頂部存在 A层粘土

矿,本层在个别地区达到鋁土矿石品位,分布于辽东 华島及山东半島地区。

此外在江苏、安徽、河南等省在上二叠紀煤系中 部产有厚薄不等之鋁土矿或鋁土頁岩成4一6层这些矿 层的层位都应在 A层鋁土矿之上。

四、在中侏罗紀中部产有粘土矿床。

分布于甘肃永登天水一帶,迄今还未証实其中 是否有鋁土矿存在。

五、第三紀上新統玄武岩的风化产物有三水型 鋁土矿,分布于福建一帶。

在上述各层中以上及中石炭紀G层最为重要,A 层与B 层有时也可富集成为鋁土矿,福建玄武岩造成之三水型鋁土矿为品質最佳之冶鋁原料,凡上述地层分布地区皆有找到鋁土矿或粘土矿床的可能。

我国鋁土矿床的特征

国内鋁土矿床之产狀、成因、矿物成分和工业 类型等都具有特征,值得作进一步的研究。

一、我国已知銘土矿床均为陆台型,地槽型鋁土矿尚未发現,可能是由于我国地槽区的地質情况对銘土矿的生成不太合适之故。如在石炭紀时我国东部下揚子海槽及南溪嶺海槽和华南一些沉积較厚地区,因为未有長时期的沉积間断,古生代各紀地层的沉积是連續的,缺少以石灰岩或其他富鋁少硅的岩石为基底的准平原地形。我国两部海槽沉积物質多未經充分分解,故均不易生成鋁矿。

二、我国較好的包土矿床,不論在南方或北方, 均产于中或上石炭紀底部,而且都在經过長期紅壤化 的上寒武紀或中奧陶紀的石灰岩之上。在同一层位內, 除碳酸锰、鉄,硅酸鉄或礫狀石灰岩外,还未曾发現 任何較粗的碎屑性岩层。

三、成矿时代,以石炭紀为主,在石炭紀海侵时无 論其基底地形与岩性,气候与物質来源条件都非常优 越,至二季紀时盆地地形与气候条件亦利于成矿。.但 三季紀以后在北方已成陆相盆地,多粗粒碎屑沉积。侏 罗紀的粘土沉积,見于我国南北各地該层分布区域中。 白惠记以后气候已趋于热,沉积了紅层、石膏或岩鹽。

四、我国鋁土矿中以陆台边緣拗陷的海侵沉积矿 床为最有价值。这与国外往往以风化殘积矿床为主的 情况不同。如北方二叠紀湖盆地生成的 A、B兩层和貴 州、云南、广西、湖南等处二叠紀淺海相的鋁土矿。

五、矿物以一水型硬鋁石为主,其原因尙需进一步探討。我国这种一水型鋁矿可能就是原生矿物;但 以其成矿时代較老,經受各种造山运 动影响,故亦可能由三水型鋁矿脫水而成。

六、矿石中含鋁、硅均高。而含鉄較低,硅与鋁

之比**值亦較小,一般是在**水溶液含硅質較高的情况下 生成的,如河南鋁矿即以白云母为膠結物。

茲列举我国的几个著名鋁矿区和外国几个鋁矿区 鋁矿石中三氧化二鋁、(三氧化二鉄)和二氧化硅的含 量以及三氧化二鋁和二氧化硅的比值如下表:

国家与矿区名	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	SiO <sub>2</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> SiO <sub>2</sub>
中国貴州某区	70	11	2	6.36
中国河南某区	60-73	6-17	3.4-11	5.78
中国山东某区	4177	1-25	1-27	4.54
意大利阿勃魯佐山	55-58	2.5-6.8	24-27	12.15
斯拉夫伊里特里亚	50-62	1-5	18-25	18.66
希 腊	56-62	1.5-3.5	20-25	23.60
德国 里森	40-50	2-11	6-24	6.92
<b>法国布林尼奥尔</b>	50-82	0.3-29	0.3-26	4,51
印度德干高原	56-62	5.6 - 7.2		9.21
黄 金 海 岸	58	0.6	8	96.66
美国亚拉把馬区	48-62	0.8-21	0.5-10	5.04
美国圭亚那	50-71	0.8 - 2.1	0.1—11	41.72
美国阿青色州	4660	5-25	1.5-5	2.53

七、我国鋁土矿中普遍含有分散元素錄(Ga)及鍺(Ge),已达到綜合利用要求。某区矿床中且含有較大量的放射性元素鈾(U),因此可大大提高鋁矿床的工业价值。今后在勘探鋁土矿时对稀有分散及放射性元素应特別加以注意。

### 中国鋁土矿床的工业类型及其成因

由于祖国近年来迅速发展銘矿勘探事业的結果, 已經累积了不少的鋁土矿床資料。但是我国的幅員广 大,旧中国選留下来的資料又复十分片断殘缺,因此 想通过这些資料結合苏联先进經驗提出中国鋁土矿床 的工业类型和成因类型还是不免有資料不足之感。

苏联鋁土矿床的工业类型主要分兩大类,即陆台型与地槽型。其特点是:陆台型多与陆相沉积有关,地槽型多与海相沉积有关。陆台型多为形态不规则的各种各样的矿床,地槽型多为 較規則而規模巨大 的矿床。陆台型的矿石矿物多为三水型鋁土矿,而地槽型则多为一水型鋁土矿。这些特点与我国已知鋁矿床的特点不完全相同。

就目前資料而論,中国还沒有发現最典型的地槽型的矿床。凡具有工业价值的鋁土矿床都分布在华北陆台和华南陆台上;但某些性質又与地槽型矿床极为相似,如具有相当巨大的层狀分布、矿石为一水型硬鋁矿、产于碳酸鹽层略 斯特化的 层面上。但不管怎样,野外工作同志实际工作的结果証明它是客观地分布在陆台上,而且矿床也具有陆台型的特点,因此我

們把它划分在陆台型内。茲分述如下:

1. 乎稳的凹地型矿床: 这类矿床的特征是, 矿体 形狀为延長的似层狀透鏡体, 若与上下盤的耐火粘土 作为一个整体来看, 即或 延伸 较远的 层狀。矿体产 狀相当平緩; 矿物成分主要为一水型硬鋁石, 混杂有 白云母、 綠泥石及高嶺石, 以及金紅石、 石英等。 Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>的化学含量稳定,一般为60~76%, SiO<sub>2</sub>变化 較大为6~17%,因此鋁硅比值在3.1~11之間。含 鉄低,矿石多呈淺灰和白色,矿石結構主要为豆狀及穌 狀, 至底部逐漸过渡为含赤鉄矿团块及菱鉄矿的灰綠 色厚层鋁土頁岩。自下而上从K,至K。分为六层,第 五层(0K<sub>s</sub>)为含鉛較高,含硅层低之鋁土矿层,K<sub>s</sub>产 有上石炭紀植物化石。底部含鉄 层假整 合 地复于中 奥陶紀石灰岩之上, K。之上为夾 有薄 煤层 的頁岩。 再上为上石炭紀太原石灰岩。矿体規模巨大,分布范 圍很广,东西延長数十公里,南北寬度亦在数公里以上 (其中包括若干个矿段),层位稳定。并往往含有可 以附帶提取的伴生元素錢。我国河南等区为这种矿床 类型的代表。此外,辽东、廖东以及山西某些矿区亦 可能屬于此种类型。但就目前掌握的資料来看,这些 地区主要为粘土矿床, 鋁土矿床的規模較小。

2. 錯动了的凹地型层胀矿床:此种矿床的特征是, 矿体形狀呈层狀,产肤平緩。 矿物 成分 主要为一水 型硬鋁石 (Diaspore), 有时混有少量勃姆矿(Boehmite),在土狀矿石中與鋁石平均約占70~90%, 其次 为高嶺石約占5~20%,有时缺失。金紅石、 鋯 石、电气石成碎屑顆粒共占2-5%。在粘土肤矿石 中, 硬鋁石略有減少, 而高嶺石增多。 品 位 一般 較 富。Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>平均为70%左右,SiO<sub>2</sub>約为11%,Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 在2%左右,TiO2为2.9%,鋁硅比值一般均大于6。 矿石結構分土狀及致密狀,角磔狀和鮞狀。矿层頂底板 均为可作耐火材料的致密鋁土頁岩,有时与矿层分界 清楚具层理面,有时则为逐漸过渡的关系。下部往往为 杂色或含鉄質的鋁土頁岩,下伏石灰岩层蝕面的低凹 部分有透鏡狀的赤鉄矿存在。該石灰岩屬中奧陶紀或 上寒武紀,上复岩层为中或上石炭紀炭質頁岩与灰岩。 矿层受成矿前喀斯特地形的影响局部成厚大的凸鏡狀

矿体或成无矿天窗。矿区规模巨大。且常含有益的伴生元素镓、锗或鈾等。因而就大大提高了这种矿床的价值。本矿床另一重要特点是中石炭紀形成矿层后,在中生代受到燕山运动的影响使接近水平的矿层变得褶曲复杂且多断裂,含矿地区經过長期的切割,一部分矿层受到剝蝕,留下来的矿层则成为若干高台孤立矿段,而且有的距地表很近,可以进行露天开采。貴州及山东等地区为本类型的典型代表。云南等矿区也可能屬于这个类型。

3. 玄武岩风化型矿床: 这种类型的特 征 是 , 矿 体呈层 狀,其产 狀 极 为 平 緩 , 超 土 矿 沉 积 层 与第三 紀 佛 曇层 玄武岩 的 风 化 表 面 有 关 , 并 多 为 风 化 再 沉 积 的 产 物 。 矿 物 成 分 主 要 为 三 水 型 鋁 土 矿 ( Gibb-site ) , 为 我 国 唯 一 发 現 三 水 型 鋁 土 矿 ( Gibb-site ) , 为 我 国 唯 一 发 現 三 水 型 鋁 土 矿 ( Gibb-site ) , 为 我 国 唯 一 发 现 三 水 型 鋁 土 矿 床 的 层 位 。 根 据 最 近 片 断 分 析 資 料 該 区 矿 石 的 Al 2 O 3 为 17 . 6 % , Si O 2 22 . 4 % , Ti O 2 1 % , Fe 2 O 3 为 20 . 4 % , 銘 硅 比 为 2 . 12 。 矿 层 为 三 水 鋁 石 礫 石 层 , 厚 約 三 、 四 公 尺 , 礫 石 大 小 自 数 公 厘 至 数 十 公 分 不 等 , 位 于 山 玄 武 岩 风 化 而 成 的 紅 土 中 。 紅 土 中 尚 有 少 許 原 生 矿 层 。 矿 体 規 模 及 其 工 业 价 值 目 前 尚 木 查 明 。 屬 于 此 类型 的 有 福建 等 地 区 。 目 前 虽 尚 未 肯 定 其 工 业 价 值 , 但 据 片 断 資 料 在 金 門 已 开 采 的 鋁 土 矿 值 甚 大 。

此外,我国可能尚有谷型矿床:目前虽尚无此类 实际資料,但北方二叠紀岩层中陆相沉积的矿床在某 些地区可能屬于此类型。

以上分类是按照我国矿床規模 大小的次序 排列的。从中国鋁土矿的規模和产狀延展的稳定程度而論 只能屬之于陆台型。地槽型鋁土矿是很稳定的。如果 把中国的許多鋁土矿床划为地槽型,这就容易使人們 連想到要沿着地槽槽皺帶去追寻同样类型的矿床。如 阿尔卑斯地槽的南緣含鋁矿层从阿尔及利亞經过南斯 拉夫的迪納里德山、到希腊的格林尼德山的西南边緣 延伸距离极大。再往东,在土尔其境內也发現了鋁土 矿床。这种事实在我国目前是不存在的。因此应該从 陆台的占地理条件上去寻找鋁矿床可能的分布区域。 这里,有必要来分析一下我国鋁土矿床的成因;



图 2. 受断裂的陆台凹地型矿床示意剖面图

鋁土矿床的成因在十八世紀八十年代里欧美資本主义国家里最流行的理論是發积說,特別是紅土风化的产物。而对石灰岩中的巨大鋁土矿床的成因則認为是热液形成的。苏联的地質学家們用事实駁倒了这些学說,并創立了沉积生成的理論。中国地質工作者在共产党的領导下进行了大規模的鋁矿勘探所取得的資料再次証明这种理論是十分正确的。現將中国鋁土矿床的成因分迹如下:

#### 1.海相沉积矿床

(1)与古地理的关系:在中朝古陆上,中奥陶紀石 灰岩經受長期风化剝蝕(缺志留紀、泥盆紀、及下石炭 紀地层)形成了准平原,并形成起伏不大的喀斯特和凹 陷地形,其上有充分分解的紅壤,这样就給鋁土矿沉积 造好有利的基底,在昆明及貴阳附近一部分地区上塞 武紀石灰岩亦受到更長期的风化剝離(貴阳附近缺奧 陶紀、志留紀、泥盆紀和下石炭紀地层,昆明附近缺奧 陶紀、志留紀地层),因而有更完整的紅壤化,許多地方 形成准平原、凹地或盆地。直到中及上石炭紀的海侵时 期,中朝古陆始复沉淪为海(見图3)。华夏古陆的西部 和揚子地台的边緣拗陷部亦都扩大了海侵范圍,貴阳 及昆明周圍地区亦在此海侵范圍之內。中及上石炭紀 的海进特別与我国G层鋁土矿的沉积有关。当时海侵 先从南方侵入滇桂黔盆地,同时侵入西藏和喜馬拉雅 大向斜。华北因受地势和地位的限制。接受海侵較迟。




图 3. G层鋁土矿的分布与古地理的关系

远自北欧和北太平洋方面侵入海水相汇注成了黃河盆 地港海和青海、南山、天山及蒙古一北滿等大陆內向 斜海侵区。黄河盆地海区是一个較为派浅而顫动頻繁 的区域,因而造成了大量海陆交替相并含有煤层及鉄 矿层和以碎屑物質为主的沉积物。有时也有有利的鋁 土矿的沉积。

- (2)沉积間歇及古地理气候条件:在上述海侵时期,北方沉积的岩层是本溪統和太原統。南方的沉积岩层主要代表为黄龙統及船山統。在船山世期內华南海盆地及黄河海盆地的海底颤动加剧,局部海水的进退更为頻繁。沉积間歇是对生成鋁矿有利的。在中石炭紀和上石炭紀初期气候湿热,因此到处盛長植物,海盆地里大量繁殖珊瑚、蜓科、苔藓虫及其他生于溫水的动物。这就証明了沉积鋁矿的时期气候是溫暖而潮湿的。因而也就說明在这阶段中化学风化作用起着主导的作用。
- (3)关于我国鋁上矿床中鋁質的来源問題: 根据苏联經驗結合当地情况認为山东鋁矿来于其东南端膠东高地的泰山杂岩,河南矿区 則來 自秦 嶺古 陆的古老变質岩。至于昆明附近的 G层矿床鋁矿的来源問題,目前的資料虽然十分缺乏,但推想来自附近高地,如康滇古陆、較老岩系当无多大問題。而經过長期紅壤化的石灰岩亦应为鋁質主要来源之一。
- (4)至于搬运和沉积的狀态和环境我們有这样的 看法: 鋁土矿的沉积是在古老地表經过深刻的风化和 連續的搬运重新沉积而成的,酸性介質的地下水和腐 植質膠結物溶解和搬运鋁的氫氧化物中起着很大的作 用。在实际工作中发現了黄鉄矿化的地段(泰山杂岩有 广泛的輕微黃鉄矿化) 以及当时煤层的发育都說明了 这个問題。矿层的頂底板粘土岩中含高嶺土較多,也閒 接証明当时溶解和搬运鋁土矿的介質可能为酸性以及 鋁土矿为膠体化学沉积的現象,可以理解分解抖游离 氧化鋁的强酸性介質(地下水或地表水)由高地搬运到 石灰岩的凹地或盆地时,受石灰岩中和,使介質 pH值 增高,当PH值高于7时二价鉄开始沉淀,当PH在4一7之 間时即沉淀出鋁矿和硅酸鉄矿。而流經石灰岩的地面 水或地下水, 二氧化硅的含量最低亦为造成鋁土矿的 有利条件而腐植酸与鋁的氫氧化合物成为溶膠狀的产 物时也可以由地表水鹰帶到較远的淺海地帶,因海水 起着电解質的作用而使其沉积。許勒院士A. Shüller會 到巩县观察認为:"很显然,沉积作用是由鉄矿的沉淀 开始的, 其中羚羊石、鉄綠泥石及菱鉄矿似是主要部 分。这些鉄矿物可能是按着綜合連續作用沉积的,但 也有一部分在綜合連續沉积中即轉变为氧化鉄矿了。 待鉄和硅酸鹽沉积終了后, 純鋁的氫氧化合物才开始

沉积,直到形成沼泽为止,而这种沼泽很可能就是当时海岸地带的一部分。上述层序最后为海相紡經虫石灰岩层所复盖"。

我們認为这种看法是正确的。在貴州也可見到硅酸鹽稍先沉积于鋁的氫氧化合物的現象。不过貴州上寒武紀灰岩凹部存在的透鏡狀赤鉄矿的一部分是风化殘余物还是連續沉积作用中形成的尚是一个值得研究的問題。貴州的矿石有鲕狀結構,而山东和河南鲕狀結構的矿石远多于貴州矿石。以上种种原因是說明了山东、河南、貴州、昆明、开滦等地鋁矿区是陆台型 淺海相海进底部层序的膠体化学沉积矿床(G层)。

在华南下二季紀时,上揚子盆地及演 桂 黔 盆 地 內海水泛濫于地形較平緩的台地之上,海 面 較 为 开 敞,海水深度亦頗勻称,沉积的棲霞及茅口灰岩。在 有利的淺海地帶棲霞煤系底部沉积了鋁土矿床,如云 南等地区。在貴州等处的二叠紀岩层底部也有鋁土矿 沉积干寒武紀與陶紀白云石灰岩的侵蝕面上。

上二叠紀开始时海水漸淺,鳥嶼增多,造成了海相 和海陆交替相的乐乎煤系。其中夾有煤、鉄、锰矿。当然 在有鋁矿物質供应之处以及地球化学适宜的条件下也 就形成了上二叠紀的鋁土矿床,如广西及四川等地。

### 2.陆相湖沼沉积矿床

在整个二叠紀时期,在华北,中朝古陆再次上升为陆,南緣一帶是高山及高地,中北大部分是丘陵叠起,盆地四伏而森林滿布的区域。在一些盆地及部分为沼泽的地区里,累积了重要煤层。与此同时,在这些沼泽盆地里也和上述鋁土矿成因的条件一样,沉积了陆台型陆相的鋁土矿及粘土矿床(A及B层)。如山东、东北、山西、陜西等許多地区。北方的中上石炭紀在G层以后亦以同样情况形成。(一F层。

#### 3.玄武岩风化矿床

我国在第三紀时期有玄武岩噴发,在东北及福建 等地有此种熔岩的分布。由于熔岩表面平坦,在露出 地表的条件下,受到長时期的紅土风化作用形成风化 壳,經过酸性介質溶解搬运再沉积的作用在玄武岩表 面低凹处形成鋁土矿床。这种矿床含鉄較高,不难看 出是其成因的特点,如福建一帶所形成的鋁土矿床。

### 中国鋁土矿在古地**理上的分布和** 今后找矿方向

### 1. 我国鋁土矿床分布規律

目前我国所发現的鋁土矿均为陆台型,主要分布 在华北陆台及华南陆台上,就这兩个構造單元的古地 理情况与鋁土矿生成的密切关系加以分析,可以找出 其分布規律:

(1)以一水型为主的我国鋁土矿床主要产于石炭

- 二叠紀层位中,而尤以中或上石炭紀中的G层最为重要。該层与中或上石炭紀海进有密切关系。本期海水淹沒了長时期出露侵蝕的中朝古陆,但海水不深,除內蒙古陆、盖馬和廖东高地、秦嶺古陆、上揚子地台、康濱古陆西部、雪峯古陆及湘桂古陆与华夏古陆出露外,其他如燕辽沉降带、黄河淺海盆地,南秦嶺海槽、湖北盆地、东海槽、滇洼黔盆地、湘赣盆地和桂林海峽,都处于海侵范圍內,其中辽宁本溪、复县、山西陜西地区、山东及河南地区、昆明及貴州等G层鋁土矿床,正是在本期海水浸进与其他有利成矿条件下生成的。
- (2)其次,与中奧陶紀或上寒武紀石灰岩形成的 准平原地形有关。当中或上石炭紀海水到来之前,我国 北方中奧陶紀后的上升古陆和我国南方贵州一帶的上 寒武紀古陆正处在沉积間断和侵蝕期中,兩者都呈平 緩上升的准平原地形,当中上石炭紀海候开始时,給鋁 土矿的形成創造了极为优越的条件,我国山东、河南、贵 州等矿区都說明了这个問題,同时可以看到,南溪嶺海 槽、湖北盆地、下揚子海槽、湘簾閩盆地、浙於海湾,虽 受中上石炭紀海侵,但以缺乏类似馬家溝或鳩山石灰 岩形成的准平原的良好成矿基底,放鋁土矿远景不大, 可見中奧陶紀与上寒武紀石灰岩因受長期出断而形成 的准平原地形是造成鋁土矿沉积的重要条件之一。
- (3)分布在中及上石炭紀的古陆边緣的凹陷地帶。从沉积分区来看,鋁是古陆边緣淺海区域的膠体沉积。受長期风化分解的古陆,可充分供給成矿物質。我国鋁土矿的地質分布也正符合于此种規律。山东矿床生于膠东古陆四緣;長期紅壤化的石灰岩和古老山东地块中的太山杂岩是鋁質的來源。河南某矿区位于淮阳古陆之北和秦嶺古陆之东的边緣凹陷地区,古老的杂岩亦大量的供給了沉积物質,而貴州同样的在揭子古陆南部淺海地帶的海湾中,鋁質的供应也是非常丰富的。
- (4)与准平原基底中構成的向斜盆地、剝蝕盆地和边緣凹陷地形有关。我国許多矿床实例充分說明了这种規律,如貴州与河南不仅位于古陆边緣,而且是凹陷地帶,由东某矿区处于淄博盆地湖田向斜中,辽宁膠东为四个舟底式盆地構造,复州湾位于五湖咀盆地内,并陘位于太行山脉中一个盆地之內,居山缸窓及深县都位于舟底式开平盆地之內。由此看出鋁土矿的生成和分布与成矿前基底的凹陷与盆地地形有密切的关系。

总和上述四种条件, 在中及上石炭紀海侵范圍內,以奧陶紀石灰岩形成的准平原为基底, 占陆边緣 四地或盆地的淺海中是鋁土矿生成与分布的良好地質 条件。G层鋁土矿可以分为: 辽宁本溪——烟台—— 复县成矿地带、小五台——北京——昌黎成矿地带、 山西太原——大同成矿地带、陕西鲖川——蒲城成矿 地带、山东淄博——荣蕉成矿地带、河南巩县——登 封成矿地带、贵州修文——清鎭——贵筑成矿地带、 云南昆明成矿地带等等。

此外,我国二叠紀及其他时代的鋁土矿床的分布情况亦均与古地理有关,前已有所申述。

山玄武岩的风化紅土所造成的三水鋁石与古地理 亦有密切关系,如丘陵式的古玄武岩地形热带及亞热 帶气候等等都为造成本类型矿床的重要条件。这一类 型的远量虽不甚大,但亦为冶煉金屬鋁的最好原料。

### 2. 今后找矿方向

根据我国鋁土矿床的分布規律和其生成特点,繼 續找到巩县式、修文式以及其他有工业价值的鋁上矿。 床是完全有可能的。

- 1. 在已进行过地質測量地区的較有希望地段扩大及找鋁工作:
- (1)在巩县、登封、宝丰、宜洛一带向秦嶺古陆 及淮阳古陆的北緣延展,追索中或上石炭紀的G层矿 床,同时也应注意上下二桑紀之間的A层矿床。
- (2)在山东地区往南可扩展至徐州,往东北可达 海边,沿中石炭紀时的廖东高地边<mark>缘找寻G层及A层</mark> 矿床。
- (3)在安徽怀远石炭紀煤层分布的底部找寻有无 G层鋁土矿的存在?鉴于淮阳古陆边緣以及以上地区 (如山东某区往东北及河南某区往东南的地区)均为現 代浮土所掩盖,沒有石炭記岩层出露,建議試用物探在 己知矿区取得經驗,以便在复盖地区进行找鋁工作。
- (4)在貴州某区一帶,应向西扩展,东可以扩展至 爐山都勻注意找寻G层鋁矿。目前队上虽已作了不少 的外關普查工作,但还有必要对离古海岸稍远的中石 炭紀灰岩分布地区进行研究。如河南鋁土矿距海岸就 稍远一些,而不似貴州鋁土沉积地区仅限于距古海岸 几公里范圍之內。在貴州一帶地区二叠紀海侵直接复 蓋于寒武 與陶紀之上所沉积的岩层是找寻鋁矿頗有远 景的方向。貴州队在外圍此层位已发現鋁土矿,在这 里二季紀岩层分布頗广,应該扩大对鋁土的普查工作。
- (5)在本溪、烟台地区应扩展至渾江上游,西延至开平盆地沿古海岸边緣至北京以西小五台等地找寻中石炭紀的G层矿床。特別重要的是在这些辽濶分布的粘土矿床中檢查富集鋁矿地段。
  - 2. 在有利于成矿的某些古地理地带找矿。
- (1) 沿着內蒙古陆西段的南緣自大同向西經偏关 在包头以南及陝西北部西南至賀蘭山一帶找寻G层鋁 土矿。

- (2)在昆明、呈貢、富民一帶,往南北延展沿康 演古陆的东緣在石炭紀岩层中(这里也包括下石炭紀 的矿层)找寻修文式及巩县式矿床。
- (3)在四川乐山、叙永、古蘭一帶南至魯甸、东 南至織金以西找寻棲霞底部煤系以及乐平煤系中的鋁 土矿层。应特別注意上二叠紀在西南广大分布的玄武 岩中是否有熔岩风化型的鋁土矿床。因为上二叠紀中 有几层玄武岩出現而且当时海水煎动頻繁,有沉积問 歇的現象。
- (4)在广西宜山、黎曹、合山、上林、平果等地区目前正在檢查二叠紀合山层中的錦土矿层,虽然目前据少数資料看来質量并不够理想(S及SiO2均太高)。但由于乐平海的广泛分布,就說明在广大地区中有可能找到品位合格的矿床。鉴于石炭紀的海侵在这里沉积了相当广泛的石灰岩和海陆交替的岩层,其性質是与貴阳、昆明地区条件相似的,因当时共同处于滇桂 黔海盆地內,因此在石炭紀时期云 开山 地 古海岸边緣的橫县、貴县、武宣、柳州一帶找寻石炭紀中的鋁土矿层应該是有希望的。

- (5)在福建广东和海南島一帶在第三紀玄武岩分 布地区寻找漳浦式三水型的鋁土矿床。
- 3. 在广泛分布粘土矿的地区及比較有希望的情报地点进行檢查工作,在粘土矿中主要是共寻可以煉鋁的富集地段。
- (1)在山西、河北、陜西和东北、內蒙各地已知的粘土矿地区,在G层中檢查富集地段。河北省綜合普查队會于1957年在山西大同、長治專区以及內蒙准格尔族东部等地区进行了以保祥为主的檢查工作,在其中否定了許多地段,提出了个別較有希望的地段。从結合中小型鋁矿着眼似应重新估价要确切的摸清我国鋁土矿的分布,这样作法是完全有必要的。
- (2)在西安商县一帶檢查較新层位的报矿点应該 注意,在天水一帶寻找侏罗紀地层中的鋁土矿层。据 說在中卫某队的同志會經发現了屬于此层的較好的鋁 土矿层。
- (3)在湖南西部和南部的石炭紀和二叠紀地层中寻找高鋁粘土矿。

## 利用劣質鋁土矿及烟煤煤灰的炼鋁問題

### 董智虞

鋁是机械工业和电力工业不可缺少的金屬材料。 中共中央、国务院关于大力发展纲、鋁工业的指示中 指出:要滿足1959年宏 偉的社 会主义 建設計 划的需 要,就必須把銅、鋁的 产量提 高到几 倍于今 年的产 量。这充分地說明了煉鋁工业的重要意义。煉鋁的問 題,与銅同时,随鋼鉄元帅之后被列为一个不可缺少 的工业环节。

我国地大物博,煉鋁原料,亦复不少。但是过去往往只顧及优質鋁土矿的勘探和利用,而对劣質鋁土矿及烟煤煤灰很少过間,甚由予以廢棄,認为"无用之物",这沿于煉鋁中現行提煉鋁氧的方法所限。我們知道,煉鋁主要分为兩个阶段:第一阶段是从矿物原料中提出鋁氧;第二阶段是將鋁氧提煉成为金屬鋁。当然,第二阶段的方法是用电解,共法較为單一固定;但在第一阶段中,提鋁氧方法各有所異;現行的最主要的是用氫氧化鈉在加压下进行化学分解的拜耳法;和用苏打进行加热分解的罗偉格法。然而,拜耳法或罗偉格法均系仅能适用于优質鋁土矿原料。因为随矿石中氧化硅含量的增加,鋁氧和分解剂(氢氧化鈉

或苏打)的損失就会很快地增大,故限制了鋁土矿中的氧化硅含量不超过8%时,才采用拜耳法或罗像格法来提煉鋁氧。但是,这样純淨的优質鋁土矿終竟还是少数,而远远不如含氧化硅高的劣質鋁土矿之多。为了适应全党全民一齐动手,开展大檯煉鋁的生产运动,我們应改进冶煉方法,放寬对矿物原料要求的尺度,不仅是要利用劣質鋁土矿,而且也应該利用Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:SiO<sub>2</sub> 有較高比值的烟煤煤灰(为了煉焦而进行选煤时所得的中煤,也屬此种原料之內)。劣質鋁土矿及烟煤煤灰,在我国可以說是到处皆有。

当然,利用劣質鋁土矿及烟煤煤灰来提煉鋁氧的 方法,也应該根据設备費少、成本低、效率高、而且 产品質量合乎下一阶段电解工序的要求来选擇决定。 前面已經談到,若用拜耳法或 罗偉格 法,仅限于用 SiO<sub>2</sub>不超过 8 %的优質鋁土矿,而对劣質鋁土矿及烟 煤煤灰, 从經济上来看,采 用这兩 种方法 是不合算 的。为此,近几年来,也有不少的方法在进行研究, 但大多数不能适合于工厂实际的应用,其中惟有一种 系用石灰作分解剂、氧化距鉄作造渣剂的戴端奇一模